




Betonihalkeamien korjaukseen lämpötilasta riippumatta

Roadware 10 minute Concrete Mender injektointimassalla korjaat betonihalkeamat hetkessä, jopa 10 minuutissa.

Toisin kuin esimerkiksi epoksikorjaukset tämä 100 % polyuretaani tunkeutuu betoniin tehden paikauksesta todella kestävä. Koska massa toimii myös kylmissä tiloissa (-28 °C asti) Roadware 10 minute Concrete Mender on valintasi kylmien tilojen kuten kylmä-huoneitten tai parkkihallien halkeamien korjauksessa.

Roadware 10 minute Concrete Mender

- Kaksikomponentti hybridi uretaanimassa joka muodostaa kestävästä polyuretaanibetonin.
- Toimii -28 °C asti.
- Kovettu jopa 10 minuutissa (22 °C).
- Alhaisen viskositeettinsa ja Microdowling tekniikan ansiosta aine tunkeutuu syvälle huokosiin ja halkeamiin ja antaa varman lopputuloksen.
- Kuvassa Concrete Mender näkyy punaisena, betoni sinisenä.
- Nestemäinen aine, ei kutistu.
- Itsesekoittuva, ei sotkuista sekoittamista eikä hukkaan menevää tuotetta.
- CE-hyväksytty.



Kuvattu UV-valolla

Käyttötarkoitus ja tekniset tiedot

Kovettumisaika (22 °C)	10 min
Työlämpötila	-28 °C +38 °C
Viskositeetti	<9 mPas
Puristuslujuus (kvartsihiekalla)	n. 31 N/mm ²
Vetolujuus	n. 31 N/mm ²
Kiinteä aines (%)	98
Laajenema (%)	6
Kemikaalinkesto	Erittäin hyvä
Haihtuvia orgaanisia yhdisteitä	5,5 g/l
Sekoitussuhde	1:1
Pakkauskoko	300 x 300 ml
Väri (kun materiaali on kovettunut)	Harmaa
Varastointi	+15 °C ... +26 °C

MYYNТИ

Puh: (09) 511 470
S-posti: myynti@levanto.fi
www.levanto.fi

Timo Saukkonen gsm 040 504 0980
Matti Harjanne gsm 040 156 0920
Valtteri Nykänen gsm 040 518 9276
Jarmo Lahti gsm 0400 206 387

www.levanto.fi